



Res Grip



*Primer all'acqua ad altissima adesione su tutte le superfici. Fondo di preparazione di Res Spatolato M GG e Res spatolato M GF
Finitura grip antiscivolo*

Caratteristiche e destinazione d'uso

RES GRIP è un primer all'acqua monocomponente ad altissima adesione anche su superfici poco assorbenti, studiato per essere utilizzato come fondo di preparazione per RES SPATOLATO M GG GRANA FINE e RES SPATOLATO M GG GRANA GROSSA.



CEMENTIZI E MARMI



LEGNO



PIASTRELLE



PARETI



IMPERMEABILE
WATERPROOF



INTERNO
INDOOR



Applicazione
Application



ruolo
roller

PESO NETTO
5 L - 1 L

confezione/package	pallets	
fustini/barrels 1 lt	480x1	
fustini/barrels 5 lt	80x5	

Res Grip

Primer all'acqua monocomponente ad altissima adesione anche su superfici poco assorbenti, studiato per essere utilizzato come fondo di preparazione per fondo RES SPATOLATO M GG e RES SPATOLATO M GF.

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere asciutti e ben puliti. L'umidità non deve superare il 5% e la sua temperatura al momento dell'applicazione deve essere almeno di 10 °C o superiore entro e non oltre i 35°C. Eventuali materiali in distacco che possono compromettere l'adesione del prodotto vanno rimossi e ripristinati con prodotti idonei. Le piastrelle devono essere ben adese al supporto e sgrassate. Le superfici di natura cementizia devono essere regolarmente mature, coese ed esenti da polvere. I supporti lapidei devono essere ben sgrassati. Applicare RES GRIP uniformemente su tutta la superficie da trattare e attendere l'asciugatura. Trascorso un periodo di circa 3 ore (a temp. 23-25°C ed U.R. 60-65%) si può procedere con l'applicazione di RES SPATOLATO M GG e RES SPATOLATO M GF. Durante la posa in opera mescolare costantemente il prodotto in modo da evitare che le cariche contenute si depositino sul fondo della stessa.

Preparazione del prodotto

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie di granulometria selezionata e controllata.

Resa: 10 mq a lt

Stoccaggio
12 mesi

Prodotto ad uso professionale

Il prodotto è facilmente pulibile e sanificabile.



Single-component water-based primer with extremely high adhesion, even on low-absorbent surfaces, designed for use as a preparatory base for RES SPATOLATO M GG and RES SPATOLATO M GF.

Surface preparation

All surfaces must be dry and thoroughly clean. The moisture content should not exceed 5%, and the surface temperature at the time of application must be at least 10°C or higher, but not exceeding 35°C. Any detached materials that could compromise adhesion should be removed and repaired with appropriate products. Tiles must be securely bonded to the substrate and degreased. Cement-based surfaces should be properly cured, cohesive, and free from dust. Stone surfaces should be well degreased. Apply RES GRIP evenly over the entire surface to be treated and allow it to dry. After approximately 3 hours (at 23-25°C and 60-65% relative humidity), you can proceed with the application of RES SPATOLATO M GG and RES SPATOLATO M GF. During application, constantly mix the product to prevent the components from settling at the bottom of the container.

Product preparation

Composed of acrylic resins in aqueous dispersion and sands with selected and controlled grain size.

Storage

12 months



Primer monocomposant à base d'eau à très haute adhérence même sur supports peu absorbants, conçu pour être utilisé comme base de préparation du Res Spatulée MGG et Res Spatulée MGF.

Préparation du substrat

Tous les supports doivent être secs et très propres. L'humidité ne doit pas dépasser 5% et sa température au moment de l'application doit être d'au moins 10°C ou supérieure au plus tard à 35°C. Tous les matériaux qui se détachent pouvant compromettre l'adhérence du produit doivent être enlevés et restaurés avec des produits adaptés. Les carreaux doivent être bien collés au support et dégraissés. Les surfaces en ciment doivent être régulièrement mûres, cohérentes et dépolissées. Les supports en pierre doivent être bien dégraissés. Appliquer Res Grip uniformément sur toute la surface à traiter et attendre qu'il sèche. Après une période d'environ 3 heures (à une température de 23-25°C et R.H. 60-65%) vous pouvez procéder à l'application de Res Spatulée MGG et Res Spatulée MGF. Lors de l'installation, mélanger constamment le produit afin d'éviter que le contenu ne se dépose au fond du produit.

Préparation des produits

À base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de sables de granulométries sélectionnées et contrôlées.

Stockage
12 mois



Imprimación monocomponente al agua de altísima adhesión incluso sobre superficies poco absorbentes, diseñada para ser utilizada como base de preparación para RES SPATOLATO M GG y RES SPATOLATO M GF.

Preparación del sustrato

Todas las superficies deben estar secas y completamente limpias. La humedad no debe superar el 5% y su temperatura en el momento de la aplicación debe ser de al menos 10°C o superior y no exceder los 35°C. Cualquier material suelto que puede comprometer la adherencia del producto y debe eliminarse y restaurarse con productos adecuados. Las baldosas deberán estar bien adheridas al soporte y desengrasadas. Las superficies de cemento deben estar regularmente maduras, cohesivas y libres de polvo. Los soportes de piedra deberán estar bien desengrasados. Aplicar RES GRIP uniformemente sobre toda la superficie a tratar y esperar a que se seque. Después de aproximadamente 3 horas (a una temperatura de 23-25°C y una humedad relativa del 60-65%), se puede proceder a la aplicación de RES SPATOLATO M GG y RES SPATOLATO M GF. Durante la instalación, mezcle constantemente el producto para evitar que las cargas contenidas se depositen en el fondo del producto.

Preparación del producto

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y arenas de granulometría seleccionada y controlada.

Almacenamiento
12 meses